


EcoWoodBoard

Maschinenholzplatte, beidseitig gelblich

FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	750	2.08
500	1000	2.00
750	1500	2.00
1010	2000	1.98
1300	2500	1.92
1540	3000	1.95
1790	3500	1.96
2080	4000	1.92
2600	5000	1.92



ANWENDUNGEN

Kalenderrückwände • POS Displays

DRUCK

Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

• kaschieren

WEITERE INFORMATION

Broschüre *Die KAPAG Kollektion*, Seite 24 • www.kapag.com

Toleranzen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 Weissgrad (ISO 2470)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
 Rauigkeit
 Opazität



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892