



GIROFORM

Kód výrobku: CB*, CFB*, CF*, CBD*, CFB*, CFD*



PEFC certified
This product is from
sustainably managed
forest and controlled
sources
www.pefc.org



FSC® C017328
The mark of
responsible forestry

Odporúčané použitie: štandardné aplikácie zahrňujúce nekonečné formuláre – napr. avíza na odoslanie tovaru, kombinované sady, zákazkové formuláre, **lekárske recepty**, **dodacie listy**, objednávky rôzneho druhu a predajné potvrdenky

Popis produktu

Bezkarbónový samoprepisovací papier v bielej farbe, s možnosťou farebnej varianty stredných a spodných listov. Giroform ponúka vysokú opacitu v kombinácii s vynikajúcou potlačiteľnosťou. Tento produkt je vhodný pre **náročné formuláre**, je **obzvlášť používaný pri nekonečných typoch so špeciálnymi optickými požiadavkami** zahŕňajúce zmenky a cenové záznamy. Papier je taktiež používaný pre jednoduché typy ako sú návrhy zmlúv, hlavičkové tlačivá a ostatné záznamy.

Giroform Digital je prvý samoprepisovací papier schválený Rochester Institute of Technology v USA pre použitie na HP Indigo System (certifikovaný skupinou Hewlett Packard) a taktiež pre použitie na laserovú tlač, dostupný vo formátoch SRA3.

Certifikáty

* FSC® – na vyžiadanie

* PEFC™ – na vyžiadanie

Severská labuť

European Flower

Vhodný na archiváciu

Vhodný pre styk s potravinami

Bezpečnosť hračiek (EN 71-3)

Argumenty pri predaji

- Výborná prechodnosť strojom
- Vynikajúca kvalita kópií
- Výnimočná ostrosť a vynikajúca potlačiteľnosť
- Hárky v bielej farbe a v ďalších štyroch farebných odtieňoch
- Príslušné doplnky ako oddeľujúce lepidlo GIROLEIM
- **Všetky kvality vytlačených kópií vydržia viac ako 10 rokov**

Spracovanie

Tlač	
Hárková ofsetová tlač	●
Sieťotlač	○
Digitálna laserová tlač	●
Digitálna atramentová tlač	●
Raster	
Odporúčaný raster	do 200 lpi
FM raster (frekvencne modulovaný)	

Tlačová úprava	
Lakovanie potlače	
UV lak	
Laminácia	
Razba	
Razba horúcou fóliou	

● odporúčané
○ vhodné

Ďalšie spracovanie	
Skladanie	●
Ryhovanie od 150 g/m ²	○
Dierovanie	●
Vysekávanie	○
Šitie drôtom	●
Lepená väzba	●
Šitie niťou	

Technické špecifikácie

		CB 54	CB 60	CFB 53	CFB 60	CF 55	CF 60	DIGITAL CB 90	DIGITAL CFB 86	DIGITAL CF 90
Plošná hmotnosť (g/m ²)	DIN ISO 536	54	60	53	60	55	60	90	86	90
Hrúbka (μm)	DIN EN 20534	75	82	70	80	70	75	120	105	115
Pevnosť pozdĺžne (mN)	DIN 53121	15	22	11	16	13	20	75	45	75
Pevnosť priečne (mN)	DIN 53121	7	7	6	6	6	8	25	20	27
Jas s UV (%)	DIN 11475	115	142	105	105	105	102,5	140	102,5	125
Opacita (%)	DIN 53146	77	84	79	80	80	83	93	90	95

Informácie o skladovom sortimente a možnostiach dodávok aj neštandardných tovarov Vám poskytne Váš obchodný zástupca, prípadne Zákaznícky servis.