

# Gripper Gloss

Kód: GRG\*

## Oblasti použitia

Potravinársky priemysel, logistika, kozmetické výrobky a ďalšie.

## Popis produktu

Gripper Gloss je lesklý, bezdrewný, samolepiaci papier pre vysokokvalitné, viacfarebné potlačené etikety.

Vhodné tlačové technológie:

ofsetovú tlač, sieťotlač, flexografickú tlač, UV ofsetovú tlač, laserovú tlač a kníhtlač

## Lepidlo a splitovanie

- > permanentné lepidlo
- > so splitom (pozdĺž dlhšej strany, rozstup 30 mm)
- > bez splitu

## Sortiment

| Formát (cm)/ Gramáž (g/m²) | Splitovanie             | 80 |
|----------------------------|-------------------------|----|
| 50x70                      | so splitom / bez splitu | SB |

SB: Úzka dráha  
BB: Široká dráha

## Technická špecifikácia - papier

| Papier                 | Norma      |      | Podkladový papier         | Splitovaný  | Nesplitovaný |
|------------------------|------------|------|---------------------------|-------------|--------------|
| Plošná hmotnosť (g/m²) | ISO 536    | 80   | Plošná hmotnosť (g/m²)    | 90          | 80           |
| Hrúbka (µm)            | ISO 536    | 76   | Hrúbka (µm)               | 90          | 81           |
| CIE belosť (%)         | ISO 11475  | 117  | Potlač zadná strana       | nepotlačený | nepotlačený  |
| Lesk 20° (%)           | ISO 8254-1 | 66   | Farba                     | biela       | biela        |
| Opacita (%)            | ISO 2471   | 88,5 | Odolnosť voči roztrhnutiu | 5,2 / 2,6   | 4,6 / 2,3    |
|                        |            |      | MD/CD (kN/m)              |             |              |

## Technická špecifikácia - lepidlo

| Lepidlo                                                        | Norma |        |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Lepivosť (N/25mm) sila lepidlosti po 20 min na nerezovej doske | FTM 1 | 15,4   |
| Lepivosť (N) počiatočná príľnavosť                             | FTM 9 | 10,3   |
| Odporúčaná minimálna teplota aplikácie (°C)                    |       | +5     |
| Maximálna tepelná odolnosť (°C)                                |       | +80    |
| Odolnosť voči chladu (°C)                                      |       | -20    |
| Trvanlivosť - od aplikácie 20°C a 50% vlhkosť                  |       | 2 roky |

