


NATIERANÝ SULFÁTOVÝ KARTÓN BIELY – SBB (GZ)

INVERCOTE G

Kód výrobku: ICG*



VRCHNÝ NÁTER (MATNÝ)
STREDOVÝ NÁTER
ZÁKLADNÝ NÁTER
BIELENÁ SULFÁTOVÁ CELULÓZA,
GLEJENÝ POVRCH

Odporúčané použitie: reklamné materiály, obaly kníh, brožúry, karty, obaly na CD, čokoládu, kozmetiku, parfémy, farmaceutiká, vína a liehoviny

Popis produktu

Invercote G je **viacvrstvový natieraný kartón (SBB/GZ)** strednej hustoty, vyrobený z **bielenej sulfátovej buničiny**. **Strana tlače je trikrát natieraná** a má matný povrch. Invercote G je navrhnutý pre grafické produkty a prestížne balenie tam, kde sa vyžaduje výnimočný estetický výsledok. Má schopnosť verne reprodukovat najsofistikovanejšie tlačené obrázky, a to ho robí ideálnym na balenie luxusných produktov. Invercote G je tiež dostupný vo verzii s reliéfom plátna.

Argumenty pri predaji

- **Výnimočne vysoká belosť**
- Výnimočne vlastnosti reliéfnej tlače a zdvojenia
- **Virtuálne bezprašný**
- Nízka absorpcia vody na hrane
- Výnimočne hodnotenia kazov a pachu
- **Odporúčaný na balenie produktov citlivých na vôňu a chuť**
- **Vedúca značka vo svete v oblasti kartónov z primárnych vlákien**

Spracovanie

Tlač	
Hárková ofsetová tlač	●
Hĺbkotlač	●
Flexografia	●
Sieťotlač	●
Digitálna laserová tlač	○
Digitálna atramentová tlač	○

Raster	
Odporúčaný raster	175 lpi
FM raster (kmitočtovo modulovaný)	○

Konečná úprava	
Lakovanie potlače	●
UV lak	●
Laminácia	●
Razba	●
Razba horúcou fóliou	●
● odporúčané ○ vhodné	

Ďalšie spracovanie	
Skladanie	●
Ryhovanie	●
Dierovanie	●
Vysekavanie	●
Šitie drôtom	●
Lepená väzba	●
Šitie niťou	●

Sortiment*

Rozmer (cm) / plošná hmotnosť (g/m²)	180	220	240	260	280	300	350
64 × 90			BB	BB	BB	SB/BB	
72 × 102	SB/BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB : úzka dráha
BB : široká dráha
* sklad vo Viedni

Technické špecifikácie

Plošná hmotnosť (g/m²)	ISO 536	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
Hrúbka (µm)	ISO 534	205	235	260	300	330	360	395	435	465	505
Hrúbka (pt)		8,1	9,3	10,2	11,8	13	14,2	15,6	17,1	18,3	19,9
Ohybová odolnosť L&W 15° (mN)	ISO 2493	pozdlžne priečne	65 30	95 45	140 64	190 83	245 107	315 137	405 180	530 230	820 345
Moment ohybu Taber 15° (mNm)	ISO 2493	pozdlžne priečne	3,1 1,4	4,6 2,2	6,8 3,1	9,2 4,3	11,8 5,2	15,2 6,6	19,6 8,7	26,5 11,1	39,6 16,7
Pevnosť v ťahu (kN/m)	ISO 1924	pozdlžne priečne	17 9,5	18,5 10	20 10,5	21,5 11	23 11,5	24 12	25,5 12,5	28 13,5	31 14,5
Sila pretrhnutia (mN)	ISO 1974	pozdlžne priečne	2000 2000	2300 2350	2700 2800	3100 3300	3300 3600	3700 4000	4300 4600	4700 5100	6400 6400
Belosť (%)	ISO 11475	tlačová strana zadná strana	129 113	129 113	129 122	129 122	129 122	129 122	129 122	129 122	129 122
ISO Jas (%)	ISO 2470	tlačová strana zadná strana	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94	94 94
Opacita ISO (%)	ISO 2471		94,5	95	97	97,3	97,7	98,1	98,6	98,8	99,2