

	Flächengewicht Grammage Grammage	Dicke Caliper	Biegesteifigkeit Stiffness	spez. Volumen Bulk	Feuchte	
	DIN EN ISO 536	DIN EN 20534	DIN 53121 (5 °) L&W		DIN EN 20278	
	g/m² gsm	mm	mNm längs/MD/sm quer/CD/st	cm³/g	%	
	350	0,46	32,8	14,7	1,31	6,5
	400	0,53	43,5	20	1,33	7,0
	450	0,61	62	28	1,36	7,0
	500	0,68	85	38	1,36	7,0
	550	0,75	112	50	1,36	7,5
	600	0,81	146	65	1,35	7,5
	650	0,88	172	81	1,35	8,0
	700	0,95	200	97	1,36	8,0
	750	1,01	237	116	1,35	8,5
	800	1,09	275	135	1,36	8,5
Toleranz	+ - 3 %	+ - 5 %	- 15 %			+ - 1 %

Alle hier vorgegebenen Werte sind vorbehaltlich technischer Änderungen
All indicated figures may be subject to technical changes
Toutes les specifications techniques sont susceptibles d'entre modifiées