

Technische Spezifikationen technical specifications

JADEBOARD® BROWN SPECIAL. | 910 0640

braun spezial // braun spezial
brown special // brown special

Grammatur Grammage	Dicke Caliper	Biegesteifigkeit Stiffness		Feuchte Moisture
g/m ² gsm	µm	längs md	quer cd	%
<i>DIN EN ISO 536</i>	<i>DIN ISO 534</i>	<i>DIN 53121 (5 °)</i>		<i>DIN ISO 287</i>
350	540	45	17	7,5
400	600	60	25	7,5
450	660	80	33	8,0
500	730	105	45	8,0
600	870	160	75	8,5
Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance		Toleranz Tolerance
± 3 %	± 5 %	- 15 %		± 1 % ¹

Cobb 60 "	DIN EN 20535	Decke top side	40 ± 10 g/m² gsm
Cobb 60 "	DIN EN 20535	Rücken reverse side	40 ± 10 g/m² gsm
Prüfklima Testing Climate	ISO 187	23 °C / 50 %	
Einsatzbereiche Usage	Food- und Non-Food-Verpackungen food- and non-food-packaging		
Forstmanagement FSC	FSC® TUEV-COC-000051 auf Anfrage available on request		
Rezyklierbarkeit recyclability	erfüllt im Sinne der Norm EN 13430 confirmed in terms of the norm EN 13430		

Alle Werte beziehen sich auf den Mittelwert einer Lieferung | values standardised to mean value per delivery

¹Toleranzangabe in Absolutwerten | tolerances in absolut values

