

Mastercoat Gloss

Technické špecifikácie

Property	Test Method	Unit	Tolerance	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Substance	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Thickness	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	67	75	85	95	99	110	124	146	162	186	230	278	318
Bulk	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.74	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.77	0.79	0.80
Opacity	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	91.5	93.0	95.5	96.0	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Whiteness D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Paper gloss	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72
Bekk smoothness	ISO 5627 TAPPI T479	s	≤0.70*STD	2200	2000	1700	1450	1400	1200	1000	800	720	600	400	300	200
Relative humidity	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Odporúčania pre skladovanie

V ideálnom prípade by sa papier mal skladovať v tlačiarenských priestoroch s relatívnou vlhkosťou 50 % (±5) a teplotou 23 °C (±2).

V každom prípade sa treba vyhnúť extrémnym teplotám a vlhkosti.

V prípade aplikácií prichádzajúcich do kontaktu s potravinami sú vlastnosti produktu podľa špecifikácií zaručené 12 mesiacov od dátumu výroby.