

Mastercoat Silk

Technické špecifikácie

Property	Test Method	Unit	Tolerance	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Substance	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Thickness	ISO 534 TAPPI T411	μm	±4%	80	86	100	111	115	131	153	181	239	263	299	358	405
Bulk	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.89	0.86	0.87	0.85	0.85	0.87	0.90	0.91	0.96	0.97	1.00	1.02	1.01
Opacity	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	96.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-
Whiteness D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Paper gloss	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	30	32	32	32	32	32	32	35	32	35	35
Parker roughness	-	μm	-	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	1.5
Relative humidity	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Odporúčania pre skladovanie

V ideálnom prípade by sa papier mal skladovať v tlačiarenských priestoroch s relatívnou vlhkosťou 50 % (±5) a teplotou 23 °C (±2).

V každom prípade sa treba vyhnúť extrémnym teplotám a vlhkosti.

V prípade aplikácií prichádzajúcich do kontaktu s potravinami sú vlastnosti produktu podľa špecifikácií zaručené 12 mesiacov od dátumu výroby.