

Technische Spezifikationen technical specifications

JADEBOARD® PRO GD2 82. | 910 5500

weiß gestrichen // -
white coated // -

Grammatur Grammage	Dicke Caliper	Biegesteifigkeit Stiffness		Feuchte Moisture
g/m ² gsm	µm	längs md	quer cd	%
<i>DIN EN ISO 536</i>	<i>DIN ISO 534</i>	<i>DIN 53121 (5 °)</i>		<i>DIN ISO 287</i>
350	470	35	15	6,5
380	510	40	18	6,5
400	530	45	20	6,5
450	600	65	30	6,5
500	670	85	40	7,0
550	730	105	50	7,5
600	800	135	65	7,5
650	870	165	80	8,0
700	940	195	100	8,0
750	1000	230	115	8,5
800	1080	275	135	8,5
Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance		Toleranz Tolerance
± 3 %	± 5 %	-15 %		± 1 % ¹

Weißgrad Brightness	ISO 2470-2	Decke top side	82 ± 3 %
Cobb 60 "	DIN EN 20535	Decke top side	40 + 10 g/m ² gsm
Cobb 60 "	DIN EN 20535	Rücken reverse side	≤ 200 g/m ² gsm
Prüfklima Testing Climate	ISO 187	23 °C / 50 %	
Einsatzbereiche Usage	Food- und Non-Food-Verpackungen food- and non-food-packaging		
Forstmanagement FSC	FSC® TUEV-COC-000051	auf Anfrage available on request	
Rezyklierbarkeit recyclability	erfüllt im Sinne der Norm EN 13430 confirmed in terms of the norm EN 13430		

Alle Werte beziehen sich auf den Mittelwert einer Lieferung | values standardised to mean value per delivery

¹Toleranzangabe in Absolutwerten | tolerances in absolut values

