

Technische Spezifikationen technical specifications

JADEBOARD® NATURE. | 910 9000

Graukarton
chipboard

Grammatur Grammage	Dicke Caliper	Biegesteifigkeit Stiffness		Feuchte Moisture
g/m ² gsm	µm	längs md	quer cd	%
<i>DIN EN ISO 536</i>	<i>DIN ISO 534</i>	<i>DIN 53121 (5 °)</i>		<i>DIN ISO 287</i>
350	520	42	16	8,5
400	600	57	23	8,5
450	670	76	32	9,0
500	750	100	45	9,0
550	820	128	58	9,0
600	890	160	70	9,0
650	970	200	85	9,0
700	1050	245	105	9,0
750	1120	290	130	9,0
800	1180	330	155	9,5
Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance		Toleranz Tolerance
± 3 %	± 5 %	- 15 %		± 1 % ¹

Cobb 60 "	DIN EN 20535	Decke top side	ungeleimt non sized
Cobb 60 "	DIN EN 20535	Rücken reverse side	ungeleimt non sized
Prüfklima Testing Climate	ISO 187	23 °C / 50 %	
Einsatzbereiche Usage	Food- und Non-Food-Verpackungen food- and non-food-packaging		
Forstmanagement FSC	FSC® TUEV-COC-000051	auf Anfrage available on request	
Rezyklierbarkeit recyclability	erfüllt im Sinne der Norm EN 13430 confirmed in terms of the norm EN 13430		

Alle Werte beziehen sich auf den Mittelwert einer Lieferung | values standardised to mean value per delivery

¹Toleranzangabe in Absolutwerten | tolerances in absolut values



The heart of your packaging

Dangaster Str. 38 · D-26316 Varel
Telefon +49 (4451) 138-0
Telefax +49 (4451) 81046
www.pkvarel.de · info@pkvarel.de

Rollenartikel sowie andere Flächengewichte auf Anfrage.
Roll formats as well as other grammages available on request.
Alle vorgegebenen Werte sind vorbehaltlich techn. Änderungen.
All indicated figures may be subject to technical changes.
Version 2022/1