

IQ SMOOTH

Prestížny papier.

Genius IQ SMOOTH sa odvíja vo všetkých situáciách vyžadujúcich geniálny, chytrý a dlhodobý dojem, ktorý presvedčí. Tento papier bol vytvorený špeciálne pre farebné laserové aplikácie a zaručuje atraktívnu tlačovú komunikáciu. Vzhľadom na mimoriadne vysokú bielobu vzniká nápadný kontrast; vynikajúca opacita podporuje obojstrannú tlač. Mimoriadne hladký povrch umožňuje ešte lepšiu konečnú povrchovú úpravu. Papier s prestížou, pôsobivým vzhľadom a veľkolepým dotykom pre prsty.



Certifikáty



Ďalšie certifikáty/osvedčenia

EU Ecolabel, FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green Range, REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281

Výhody produktu

Extra hladký povrch, vynikajúci pre grafické farebné laserové aplikácie

Veľmi vysoká bieloba vytvára kontrasty pre pôsobivé tlačené informácie

Dokonalá opacita zaisťuje bezproblémovú obojstrannú tlač kvôli zníženej priehľadnosti

Vynikajúca funkčnosť

Papier ColorLok® umožňuje rýchlejšie sušenie, živé farby a hlboké čierne farby

Certifikovaný podľa FSC™

Tento papier je voliteľne dostupný ako CO₂ neutrálny. Mondi kompenzuje nevyhnutné emisie skleníkových plynov prostredníctvom certifikovaných uhlíkových kompenzačných projektov v spolupráci s agentúrou ClimatePartner.

Typické aplikácie

Prezentácie, Marketingové brožúry, Správy spoločnosti, Priama pošta, Faktúry, Výročné správy

Technická špecifikácia

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	80	90	100	120	160	200	250	300
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,5	100 ± 4,0	120 ± 4,5	160 ± 6,0	200 ± 6,0	250 ± 7,0	300 ± 8,0
Hrúbka	µm	ISO 534	98 ± 4	106 ± 4	115 ± 4	135 ± 5	176 ± 6	214 ± 7	262 ± 8	315 ± 8
Hladkosť BEKK	sec	ISO 5627	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	60 ± 15	60 ± 15	50 ± 15
Opacita	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	95,0 ± 1	96,5 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,5 ± 0,5	5,9	5,9
Belosť s UV	%	ISO 2470	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0
CIE Belosť	%	ISO 11475	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0

Význam hodnôt: 2 SIGMA