

PERGRAPHICA® Natural Rough

Prémiový nenatieraný dizajnový papier pre mimoriadny vzhľad a pocit.

"Detaily robia dokonalosť a dokonalosť nie je detail." – Leonardo da Vinci.

Dôvod, prečo je papier dôležitý. PERGRAPHICA® svojím vzhľadom a pocitom odráža emócie, ktoré prinášajú váš príbeh do života. Vychutnajte si jej výrazné odtiene a povrchy a uvedomíte si, že s PERGRAPHICA® je všetko možné, dokonca aj dokonalosť.



PERGRAPHICA®

- Papier prémiového dizajnu, ktorý spája výhody ofsetovej a digitálnej tlače – tento papier zvládne vysoké teploty a tlaky, elektrostatické náboje a tonery a atramenty s rôznymi vlastnosťami.
- Nezáleží na tom, či sú vaše vízie čiernobiele alebo plnofarebné – naplnia sa.
- Náhoda môže viesť k úžasnému umeniu, je to však nepravdepodobné. Preto sme naše papiere Pergraphica otestovali na zariadeniach Heidelberg, MAN Roland a všetkých popredných digitálnych produkčných tlačiarňach (HP Indigo, Canon Imagepress, Konica Minolta...)
- Ak chcete svojej práci dodať osobitý štýl – všetky papiere sú dokonale vhodné na mimoriadne post-tlačové spracovanie, ako je celofánovanie, skladanie, vysekávanie, laserové gravírovanie/rezanie, horúca razba fóliou...

Certifikáty



Ďalšie certifikáty/osvedčenia

FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, Food Safety, Green Range, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

Výhody produktu

Jeho hrubá štruktúra povrchu vám pomôže rozlišovať vaše posolstvo a poskytnúť čistý, prirodzený vzhľad a pocit

Prirodzená belosť (80 CIE) pôsobí ako dizajnový prvok, prináša do tlačovín unikátny štýl a dojem

Celý rad PERGRAPHICA® je od apríla 2021 štandardne [CO-neutrálny](#)

Typické aplikácie

Knihy, Brožúry, Časopisy, Priama pošta, Pozvánky, Výročné správy, Marketingový materiál a mnoho ďalších tvorivých možností

Food Safety: 400 g/m², SRA3 vylúčené

Technická špecifikácia

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	80	90	100	120	150	160	200	240	250	300	400
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,5	100 ± 4,0	120 ± 4,5	150 ± 5,0	160 ± 5,5	200 ± 7,0	240 ± 5,0	250 ± 8,0	300 ± 10,0	400 ± 14,0
Hrúbka	µm	ISO 534	106 ± 4	117 ± 4	128 ± 4	153 ± 5	202 ± 5	204 ± 6	245 ± 7	290 ± 7	297 ± 8	388 ± 10	510 ± 14
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	180 ± 50	180 ± 50	180 ± 50
Opacita	%	ISO 2471	85,5 ± 1	87,0 ± 1	88,5 ± 1	91,0 ± 1	93,0 ± 1	94,0 ± 1	95,5 ± 1	96,5 ± 1	96,5 ± 1	97,5 ± 1	100,0
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,2	5,2	5,2	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7
Belosť s UV	%	ISO 2470	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0

Význam hodnôt: 2 SIGMA