

PERGRAPHICA® Natural Smooth

Prémiový nenatieraný dizajnový papier pre mimoriadny vzhľad a pocit.

"Detaily robia dokonalosť a dokonalosť nie je detail." – Leonardo da Vinci.

Dôvod, prečo je papier dôležitý. PERGRAPHICA® svojím vzhľadom a pocitom odráža emócie, ktoré prinášajú váš príbeh do života. Vychutnajte si jej výrazné odtiene a povrchy a uvedomíte si, že s PERGRAPHICA® je všetko možné, dokonca aj dokonalosť.

- Papier prémiového dizajnu, ktorý spája výhody ofsetovej a digitálnej tlače – tento papier zvládne vysoké teploty a tlaky, elektrostatické náboje a tonery a atramenty s rôznymi vlastnosťami.
- Nezáleží na tom, či sú vaše vízie čiernobiele alebo plnofarebné – naplnia sa.
- Náhoda môže viesť k úžasnému umeniu, je to však nepravdepodobné. Preto sme naše papiere Pergraphica otestovali na zariadeniach Heidelberg, MAN Roland a všetkých popredných digitálnych produkčných tlačiarňach (HP Indigo, Canon Imagepress, Konica Minolta...)
- Ak chcete svojej práci dodať osobitý štýl – všetky papiere sú dokonale vhodné na mimoriadne post-tlačové spracovanie, ako je celofánovanie, skladanie, vysekávanie, laserové gravírovanie/rezanie, horúca razba fóliou...

Certifikáty



Ďalšie certifikáty/osvedčenia

FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, Food Safety, Green Range, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

Food Safety: 100, 120, 150, 240, 300 g/m², SRA3 vylúčené

Výhody produktu

Jeho hladká štruktúra povrchu zvyšuje sofistikovanú správu pre elegantný vzhľad a pocit.

Prirodzená belosť (80 CIE) pôsobí ako dizajnový prvok, prináša do tlačovín unikátny štýl a dojem

Celý rad PERGRAPHICA® je od apríla 2021 štandardne [CO₂ neutrálny](#)

Typické aplikácie

Knihy, Brožúry, Časopisy, Priama pošta, Pozvánky, Výročné správy, Marketingový materiál a mnoho ďalších tvorivých možností

Technická špecifikácia

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	100	120	150	200	240	300
Plošná hmotnosť	g/m ²	ISO 536	100 ± 3,0	120 ± 3,0	150 ± 5,0	200 ± 7,0	240 ± 5,0	300 ± 8,0
Hrúbka	µm	ISO 534	130 ± 3	154 ± 4	195 ± 5	260 ± 5	307 ± 6	372 ± 8
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50	110 ± 50
Opacita	%	ISO 2471	88,5 ± 1	91,0 ± 1	93,0 ± 1	95,5 ± 1	96,5 ± 1	97,5 ± 1
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6
Belosť s UV	%	ISO 2470	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0

Význam hodnôt: 2 SIGMA